

Vario Solid Lasur

Außen und Innen

High Solid Mittelschicht-Lasur, seidenglänzend

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Hochwertige lösemittelhaltige Mittelschicht-Lasur auf Basis innovativer Alkydharz/Ölkombination
Anwendungsbereich:	Grund- und Schlussbeschichtung für alle Holzbauteile (Holzhäuser, Pergolen, Verschalungen, Zäune, Fenster und Außentüren).
Produkteigenschaften:	Extrem hohe Penetration durch Einsatz spezieller Öle. Optimaler Langzeitschutz durch hohen Festkörpergehalt. Tropfgehemmt mit gutem Kantenschutz, leicht zu verarbeiten, biozidfrei, optimaler Schutz vor UV-Strahlen.
Farbtöne:	Farblos(*), altkiefer, kiefer, esche, eiche-hell, teak, mahagoni, eiche-dunkel, nussbaum, palisander, weiß *Durch die fehlenden Farbpigmente sollte Jansen Vario Solid Lasur farblos außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwendet werden, da sonst kein UV-Schutz möglich ist.



Packungsgrößen:	750 ml, 2,5 l, 5 l
-----------------	--------------------

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Alkydharz/Ölkombination
Pigmentbasis:	Mikronisierte Eisenoxide, Titandioxid
Dichte:	Ca. 0,910 – 0,950 g/cm ³ je nach Farbton
Glanzgrad:	Seidenglänzend
Viskosität:	Leicht thixotrop
Verdünnungsmittel:	Unverdünnt verarbeiten

Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach 4 - 6 Stunden überstreichbar: nach Trocknung über Nacht
Ergiebigkeit:	10 – 15 m ² / l je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
GISCODE:	BSL10

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 % betragen, maßhaltige Holzbauteile max. 15 %. Bei rohen, stark bläuegefährdeten Hölzern im Außenbereich ggf. Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer vorgrundieren (Technisches Merkblatt und BFS Nr. 18 Tabelle im Abschnitt 2.1.4 beachten). Konstruktiven Holzschutz beachten (Kantenrundung, Ablaufneigung, etc.)
Intakte Altlackierungen sind sorgfältig anzuschleifen. Nicht einwandfrei haftende Altlackierungen restlos entfernen und im Anschluss wie rohes Holz behandeln.

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.

Anstrichaufbau: Jansen Vario Solid Lasur ist streichfertig eingestellt. Auf nicht maßhaltigen Holzbauteilen (z. B. Zäune) 1-2 Anstriche, auf maßhaltigen und bedingt maßhaltigen Bauteilen 2 Anstriche.
Die Farbgebung wird durch unterschiedliche Holzarten sowie durch die Schichtdicke beeinflusst. Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Ein Aufhellen kann mit farblos erfolgen.
Bei Verarbeitung auf tropischen Hölzern bitte entsprechendes technisches Merkblatt der Holzart beachten. Esche ist im Außenbereich nicht wetterbeständig beschichtbar.

Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Auftragsarten: Der Grundanstrich sollte mit dem Flachpinsel aufgetragen werden, weitere Anstriche können auch gespritzt werden, anschließend mit einem Pinsel nacharbeiten.

Reinigung der Werkzeuge: Terpentin-Ersatz

Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat A/e): 400 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12