

## MURO ASCIUTTO

### Suhi zid - kemijska barijera protiv uzlazne vlage

Muro asciutto je bijeli proizvod, bez razrjeđivača, bez mirisa, s visokom koncentracijom silana, namijenjen za stvaranje vodoravne brane protiv uzlazne vlage u zidovima.

Nakon nanošenja djeluje na vlagu ulazeći u kapilare (procijepe) u zidovima, oblaže zidove i odbija vlagu. Stvara ujednačenu barijeru oko rupa i na taj način onemogućava uzlaženje vlage.

Namijenjeno svim uobičajenim vrstama zidova, koristi se za adaptaciju i rekonstrukciju zidova s problemom uzlazne vlage.

#### Prikladno za sve vrste zidnih površina

-  cigla
-  žbuka
-  kamen
-  opeka
-  dekorativni kamen
-  gasbeton
-  miješani zid



PAKOVANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
300 ml	85.650.001	6	8006860 85650 9



### Uporaba

- Ukloniti gornji sloj zida (žbuku) do cigle i morta. Potrebno je izbušiti niz vodoravnih rupa (promjera 16mm, dubine 5 cm manje od širine zida, u razmaku od 10 cm), na visini od min. 5 cm od poda, u fugi iznad prvog reda cigli. Ako nije moguće izbušiti rupe samo s jedne strane zida, savjetuje se da se rupe izbuše i sa druge strane zida, kako bi se obuhvatilo bar 50% debljine (dubine) zida, pritom imajući u vidu da se rupe buše na jednakoj visini i svakako pazeci na instalacije struje i cijevi prilikom bušenja.
- Nakon bušenja, očistiti prašinu iz rupa (usisavačem ili sl.).
- Staviti proziran vršak na kartušu i na njega montirati proziranu cijev.
- Skinuti čep sa cijevi, ugurati je u dubinu rupe i ubrizgati Muro asciutto vrlo sporo, pomoću ručnog pištolja (ili onog s kompresorom).
- Na kraju, začepiti rupe kvalitetnom žbukom.
- Nakon nekoliko dana, nakon što je sredstvo (muro asciutto) u cijelosti upijeno, treba nanijeti posebnu žbuku protiv stezanja radi uspostave svojstva nosivosti zidova.
- Nakon tjedan – dva, zidovi se mogu žbukati prozračnom žbukom (jer prozračna žbuka omogućava cjelovito sušenje impregniranih dijelova zida).

### Tehničke karakteristike

Sastav proizvoda: vodena rastopina s visokom koncentracijom silana
Konzistencija: krema
Specifična težina: 0,9
Nijansa: bijela
Miris: bez mirisa
Temperatura primjene: od +5 do +40°C

### Potrošnja:

prosječna potrošnja kartuša za meter zida ovisi o debljini zida, kako slijedi:

Debljina zida u cm	25	30	40	50	60
Broj kartuša za 1 m dužine zida	1,5	2	2,5	3,5	4

U slučaju djelomične primjene na zid, nanositi 1 m uljevo i udesno od vlagom zahvaćene zone radi stvaranja jednolične i učinkovite barijere protiv uzlazne vlage.